

Пиломатериалы экспортные хвойных пород  
/ сосновые, лиственничные, кедровые /

|  |   |
|--|---|
| Размер:<br>Толщина:<br>Ширина:<br>Длина: | 16, 19, 22, 25, 32, 40, 44, 50, 60, 75, 100 мм<br>75, 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250, 275 мм<br>от 1,5 м и более с градацией 0,3 м;<br>от 0,45 до 1,35 м с градацией 0,15 м  |
| Отклонения:                              | от толщины -1/+2, от ширины -2/+3, от длины -12/+25 /мм/:   |
| Влажность:                               | 20%   |
| Качественные требования:                 | Бессортные (1-3 сорт) согласно стандартам пиломатериалов: сосновые, лиственничные, кедровые ГОСТ 26002-83 и ГОСТ 24454-80   |
| Бессортные (1-3 сорт)                    | <p>Допускается: Сучки здоровые (сросшиеся, круглые) на наружной пласти: 50/1 мм/п.м. на внутренней пласти: 1,5 раза больше. На кромках и ребрах: 16/8 мм/п.м, 25/5 мм/п.м, 32/3 мм/п.м. На торцах: 25/2 мм/п.м. Глубина залегания на кромках: 33 мм/% т Сучки несросшиеся здоровые ( загнившие, гнилые и табачные), на наружной пласти: 25/1 мм/п.м. На кромках и ребрах: здоровые: 13/2 мм/ количество на всей длине. Отверстия от сучков, на кромках, глубина: 25 %т. Трещины боковые, пластевые, несквозные; с выходом на один торец, длина: 67 мм/%д , глубиной до 33 мм/%т. (без выхода из торца в кромки ). Сквозные, без выхода в торец, в т.ч. отлупные на наружной пласти/ на внутренней пласти: 33/67 мм/% д. Трещины боковые, кромочные - не пересекающие. Отлупные 25 мм. Трещины торцовые: метиковые, длина: 50 мм/% ш. (на одном торце). Крень - допускается без трещин в торцах. Сердцевина: при толщине 25 мм и более- допускается. Количество пиломатериалов в партии с сердцевиной до 30%. Пророст несквозная: на пласти, ширина 25мм на кромках, ширина 2 мм, длина 15 мм. Засмолок на пластьях и кромках – допускаются пятна и полосы. Грибные ядровые пятна и полосы без выхода в торцы (т&lt;50 мм): на пластьях и кромках: 20 мм/% ш. Светлые заболонные грибные окраски и плесень (поверхностные): глубина -2 мм, в виде пятен и полос, общая площадь: 15 мм<sup>2</sup>/% п.п., глубокие грибные окраски общая площадь: 5 мм<sup>2</sup>/% п.п. Смоляные кармашки (пластевые), односторонние, ширина: 6 мм, длина: 200/8 мм/шт.п. кромочные, ширина: 3 мм, длина: 100 мм. Торцовые, ширина: 3 мм, длина: 33 %ш. Криловатость (отклонения на исей длине): 13 мм. Покорбленность, продольная – стрела прогиба на кромке: 0,15 %д, поперечная: 6%ш. (Количество п/м с покорбленностью продольной: 10%). Заболонная гниль без выхода в торцы: 20 мм/% ш(д). Тупой обзол на одной кромке: 33 мм/% д, 25 мм/% д на обеих кромках. Вырывы, глубина на пластьях: - 0,75 мм, на кромках глубина: 3 мм. Количество пиломатериалов с допускаемым пороком, бессортных пиломатериалов: – 20% от общего количества.</p> <p>Не допускается: сучки сквозные загнившие, гнилые и табачные, сучки несросшиеся торцовые, пророст односторонная на пластьях, кромках (т&lt;50 мм ), на торцах (т&lt; 44 мм), грибные окраски на площади торца, Гниль ядровая (бурая, трещиноватая), твёрдая (пестрая) ситовая: на пласти и на торце, гниль заболонная (твёрдая), без выхода в торец, (т&lt; 44 мм), трещины торцовые (не метиковые),</p> |

|                  |  |
|------------------|--|
|                  | ( $t < 50$ мм), отверстия от сучков на пластьях ( $t > 75$ мм), наружная трухлявая гниль, червоточина, острый обзол, бахрома, запилы на ребрах внутренней пласти, инородные включения.   |
| Общие требования | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Показатели для размеров пиломатериалов:<br/>50 - 100 X 150-200 X 1,5 - 6,3 м</li> <li>2. Размеры по толщине и ширине установлены для влажности 20%</li> <li>3. Количество пиломатериалов с максимальными отклонениями не более 25% общего,</li> <li>4. Количество сучков: меньшее значение относится к пиломатериалов длиной до 2,4 м, большие с длиной от 2,7 м,</li> <li>5. При отсутствий других пороков, допускается один порок с превышением градацей на 20% ( за исключением синевы и трещин ).</li> </ol> |
| Упаковка:        | Согласно контракту.  |
| Поставка:        | DDU ; / FCA /  |
| Сокращения:      | <p>мм/п.м. : допуск. сумма размеров / количество на погонный метр.<br/> г.мм/% т+д : глубина мм/ проценты толщины и длины п/м; (ш: ширины)<br/> мм<sup>2</sup>/% п.п. : площадь мм/ процент площади пласти пиломатериалов.<br/> п/м : пиломатериалы, х.п. / л.п. : хвойных/лиственных пород.</p>   |