

Пиломатериалы хвойных - технические требования (сосна, ель, лиственница) - доски, брус, балка.

Размер: Толщина: Ширина: Длина:	16, 19, 22, 25, 32, 40, 44, 50, 60, 75, 100 мм 75, 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250, 275 мм 0,9 – 6,3 м; и выше с градацей 0,3 м
Отклонения	по толщине, -2/+2; по ширине -3/+3; по длине -25/+50 /мм/:
Влажность:	20%
Качество : требования сортов: отборный, 1,2, 3, 4 согласно стандартам пиломатериалов хвойных пород: GOST 8486-86; GOST 24454-80.	
Качественные требования: для размеров: 40–100 X 100–275 X 0,9–6,3 м	
Отборный сорт	<p>Допускается: сучки здоровые – пластевые, ребровые: 20/2; %ш/п.м (диаметр, проценты ширины / количество на 1 м длины); сучки кромочные: 33/1 %ш/п.м /т.<40 мм /; 25/2 %ш/п.м /т.>40 мм / Сучки частично сращиеса: - пластевые, ребровые 12,5/2 %ш/п.м, кромочные 25/1 %ш/п.м. /т.<40 мм /, 10/1 %ш/п.м /т.>40 мм.</p> <p>Трещины: пластевые и кромочные, неглубокие, выходящие на торец: 16 мм/%д, глубокие: 10 мм/%д; трещины пластевые, сквозные: до 100 мм. Смятые кармашки: 1 шт/п.м, длиной до 50 мм на одной стороне. Обзол тупой на пластьях и кромках, размер не пропиленной части: 16-33 мм/%ш. Скос пропила: 5 %ш (т). Покорбленность: продольная: 0,20 %ш, поперечная: 1 %ш.</p> <p>Не допускается: сучки загнившие и гнилые, трещины торцовые, двойная сердцевина, рак, крень, грибные ядровые пятна, заболонные грибные окраски, плесень, гниль, гниль ядровая, червоточина, острый обзол, прорость односторонная, инородные включения.</p>
Сорт 1	<p>Допускается: сучки здоровые – пластевые, ребровые: 25/3; %ш/п.м (диаметр, проценты ширины / количество на 1 м длины); сучки кромочные: 50/2 %ш/п.м /т.<40 мм /; 33/2 %ш/п.м /т.>40 мм / Сучки частично сращиеса: - пластевые, ребровые 20/2 %ш/п.м, кромочные 33/1 %ш/п.м. /т.<40 мм /, 25/2 %ш/п.м /т.>40 мм.</p> <p>Трещины: пластевые и кромочные, неглубокие, выходящие на торец: 25 мм/%д, глубокие: 16 мм/%д; трещины пластевые сквозные: до 150 мм. трещины торцовые: 25 %ш. Смятые кармашки: 2 шт/п.м, длиной до 50 мм на одной стороне. Крень 20 %п.п, прорость односторонная 10 %ш, 5 %д, грибные ядровые пятна 10 мм2/%п.п, заболонные грибные окраски, плесень; - глубокие: 10 мм2/%п.п. Скос пропила: 5 %ш (т). Обзол тупой на пластьях и кромках, размер не пропиленной части: 16-33 мм/%ш. Покорбленность: продольная: 0,20 %ш, поперечная: 1 %ш.</p> <p>Не допускается: сучки гнилые (до 50% доп. количества), сердцевина, рак, крень, заболонные, грибные окраски и плесень, гниль ядровая, гниль пестрая, червоточина, острый обзол, инородные включения.</p>
Сорт 2	<p>Допускается: сучки здоровые – пластевые, ребровые: 33/4; %ш/п.м (диаметр, проценты ширины / количество на 1 м длины); сучки кромочные: 67/2 %ш/п.м /т.<40 мм /; 50/3 %ш/п.м /т.>40 мм / Сучки частично сращиеса: - пластевые, ребровые 25/3 %ш/п.м, кромочные 50/2 %ш/п.м. /т.<40 мм /, 33/2 %ш/п.м /т.>40 мм.</p>

	<p>Трещины: пластевые и кромочные, неглубокие и глубокие, выходящие на торец: 33 мм/%д, трещины пластевые сквозные: до 200 мм. трещины торцовые: 33 мм /%ш. Смятые кармашки: 4 шт/п.м, длиной до 50 мм на одной стороне. Крень, прорость одностронная 20 %ш, 10 %д, рак 20 %д грибные ядровые пятна 20 мм²/%п.п, заболонные грибные окраски, плесень; - глубокие: 20 мм²/%п.п. Скос пропила: 5 %ш (т). Обзол тупой на пластьях и кромках, размер не пропиленной части: 16-33 мм/%ш. Покорбленность: продольная: 0,20 %ш, поперечная: 1 %ш., червоточина 2 от./п.м., сердцевина. Не допускается: сучки гнилые (до 50% доп. количества), заболонные, грибные окраски и плесень, гниль ядревая, гниль пестрая, острый обзол, инородные включения.</p>
Сорт 3, 4	/ обычно не работаем /
Общие качественные требования:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Размеры пиломатериалов (по толщине и ширине) установлены для влажности: 20%; 2. Не учитывают сучки с диаметром менее 50% от допускаемого; 3. У брусев, толщина и ширина 100 мм и более количество сучков не нормируется; 4. Допускаемые размеры трещин установлены для влажности 22%, при влажности выше 22% размеры трещин уменьшают вдвое; 5. Пиломатериалы поставляют: сухими, сырыми или сырыми антисептированными; 6. Оценка качества п/м проводится по худшей пласти, (кромке).
Упаковка:	Согласно контракту.
Поставка:	DDU ; / FCA /
Сокращения:	<p>%ш/п.м ; диаметр, проценты ширины / количество на погонный м; д.мм/%д ; длина дефекта, мм / процент длины доски; мм²/%п.п ; площадь / процент площади доски; шт(от)/п.м ; штук (отверстий)дефектов/количество на погонный м.</p>